



FLOORING

DLW FLOORING

Teknisk Information

Udgave: 08 / 2017

## DLW Linoleum PUR

### Kemikalie og pletresistens

#### I henhold til EN 423 / EN ISO 26987

Testning af vores elastiske gulvbelægninger foregår i henhold til den europæisk standard EN 423 EN ISO 26987 - bestemmelse af virkningen af pletter - efter 2 timers effekt på gulvbelægningen. Standarden definerer proceduren og midlerne til evaluering. For at muliggøre en praktisk anvendelse af testprocedurerne er de kemikalier, der skal anvendes i proceduren, ikke foreskrevet af standarden selv.

DLW Linoleum PUR viser en meget god modstandsdygtighed over for syrer og alkalihydroxider - selv når disse forekommer i højere koncentrationer. En række vandige opløsninger og opløsningsmidler, alkoholer og olier forårsager ingen ændringer på vores Linoleum PUR. DLW gulvbelægninger med PUR-belagte overflader (PUR Eco System) har vist sig meget vellykkede i deres egnethed til kemiske laboratorier og andre lignende rum.

På grund af arbejdssikkerhedskrav skal kemikalier og væsker, der falder på gulvet, fjernes så hurtigt som muligt for at undgå ulykkesrisici og for at beskytte selve gulvbelægningen.

<u>Kemikalier</u>	<u>Indeks efter rengøring</u>	
	efter 2 timer	efter 30 minutter
ethanol (96%)	0	0
acetone (100%)	0	0
ethylacetat (100%)	0	0
n-hexane (100%)	0	0
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (3%)	0	0
Jodopløsning (1%)	3	3
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (30%)	0	0
HCl(hydrochloric acid) (10%)	0	0
HNO <sub>3</sub> (nitric acid) (10%)	0	0
NaOH (sodium hydroxide) (50%)	0	0
Ammoniak (25%)	1	0
Rensebenzin	0	0

DLW Flooring Denmark A/S  
Teknisk kundeservice  
Naverland 8  
DK-2600 Glostrup

Tlf.: 0045 - 44910036  
Fax: 0045 - 44910610  
e-mail: [service\\_denmark@dlwflooring.com](mailto:service_denmark@dlwflooring.com)  
hjemmeside: [www.dlwflooring.dk](http://www.dlwflooring.dk)



FLOORING

**DLW FLOORING**

**Teknisk Information**

Udgave: 08 / 2017

Vaskeplejemiddel	0	0
Flydende skurepulver	1	0
Eddikeinholdigt rengøringsmiddel	0	0
Grundrengøringsmiddel	0	0

Fortolkning og præsentation af resultater i henhold til EN ISO 26987:

<b><u>Indeks</u></b>	<b><u>Effekt af test efter rengøring</u></b>
0	Ikke påvirket
1	Svagt påvirket
2	Moderat påvirket
3	Alvorligt påvirket

DLW Flooring Denmark A/S  
Teknisk kundeservice  
Naverland 8  
DK-2600 Glostrup

Tlf.: 0045 - 44910036  
Fax: 0045 - 44910610  
e-mail: [service\\_denmark@dlwflooring.com](mailto:service_denmark@dlwflooring.com)  
hjemmeside: [www.dlwflooring.dk](http://www.dlwflooring.dk)